

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I) <small>établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824</small>			
ADMISSION N°	1H910S3	du 15/10/2004	MISE A JOUR du 01/03/2016
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT	
AXIMUM Produits de Marquage 5, Rue du Quai du Débarquement 76100 Rouen FRANCE		TYPHON VILLE ROUTE Nature du produit Pe	

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT			
Peinture à l'eau non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe par machine automotrice. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.			
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C	Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)			

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS			
DOSAGES APPLIQUES :			
PRODUIT :			Dosage humide
Produit de base	100 %		335 g/m²
SAUPOUDRAGE :			Dosage utile
Charges Antidérapantes Saupoudrées (- M2 - SILMER)	100 %		60 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :									
T° air :	20 °C	T° sol :	20 °C	Hygrométrie :	78 %	Vent :	26 km/h	TEMPS DE SECHAGE :	2 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.68 g/ml	57.5 %	77.3 %	



RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL											
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PARIS > PROVINCE		PR 15.84	à	16.25	Année	Trafic (véh/lj)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMEUX				Application en : 2003 - R457		PMT : 0.86 mm		2003	7549	18	

CARACTERISATION DU PRODUIT :
 (Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité	Qd	
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :		0.45			130
Etat neuf	/	0.68	0.3190	0.3360	231
(P1) 50000	/	0.62	0.3270	0.3450	170
(P2) 100000	/	0.63	0.3260	0.3450	152
(P3) 200000	/	0.64	0.3250	0.3400	162
(P4) 500000	/	0.58	0.3250	0.3380	150
(P5) 1000000	/	0.57	0.3230	0.3300	145
(P5) 1000000		Classe S3	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit e/tou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 04/03/2016 Le Fabricant (Nom et Visa) :  Le 10 03 2016

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140